

## Produktinformation


### CP-I-P (Verbindungsstück)



| Ausführung: |        | Duplex beschichten |                |               |               |              |         |                         |
|-------------|--------|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------------------------|
| Produkt     | Nummer | Höhe<br>(mm)       | Breite<br>(mm) | Länge<br>(mm) | Maß A<br>(mm) | Fmax<br>(kN) | Einheit | Verpackung<br>(Einheit) |
| CP-I-P-DU   | 10640  | 0                  | 0              | 0             |               |              | ST      | 10                      |

| Ausführung: |        | Tauchfeuerverzinkt |                |               |               |              |         |                         |
|-------------|--------|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------------------------|
| Produkt     | Nummer | Höhe<br>(mm)       | Breite<br>(mm) | Länge<br>(mm) | Maß A<br>(mm) | Fmax<br>(kN) | Einheit | Verpackung<br>(Einheit) |
| CP-I-P-DG   | 10206  | 0                  | 0              | 0             |               |              | ST      | 10                      |

#### Anwendungsbeispiel:



#### Belastbarkeit:

Standard: IEC61537

Max. Belastung: -

Kompatibilität:

Zusätzliche Informationen:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Verbinder:                | HB12  |
| Potentialausgleich:       | IEC61537  |
| Konformitätserklärung CE: | EC directive 2014/35/EU (Low voltage) as modified by directive 93/68/EEC (CE marking) |

DU

Duplexbeschichten DU (duplex coated)

Bei Anwendungen, wo ein äußerst hoher Korrosionswiderstand gefordert wird, wie Petrochemie, maritime Anwendungen, raten wir unseren Kunden eine Duplexbeschichtung zu nutzen. Eine Duplexbeschichtung besteht aus einer Feuerverzinkung mit anschließender Pulverbeschichtung (gegebenenfalls zweischichtig).

Anhand von Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass verzinkte Stücke mit einer (Epoxid-)Pulverbeschichtung einen Korrosionswiderstand aufweisen, der bis zu 2,5-mal höher ist als die Summe der Lebensdauer der beiden einzelnen Systeme.

Beispiel: Lebensdauer für Feuerverzinken 10 Jahre, Epoxidbeschichtung 5 Jahre, in Kombination lässt sich folglich eine Lebensdauer von bis zu 37 Jahren erhalten. Die Mehrkosten einer Duplexbeschichtung wiegen somit im Allgemeinen bei weitem die Kosten einer alle paar Jahre regelmäßig durchzuführenden Instandhaltung auf (siehe oben bei Feuerverzinken).

DG

Tauchfeuerverzinkt (EN ISO 1461) DG (dipped-galvanised)

Falls Kabeltragsysteme Witterungsverhältnissen und/oder aggressiven Stoffen (wie bei petrochemischen Anwendungen) ausgesetzt werden, erhalten diese eine zusätzliche Behandlung in Form einer Feuerverzinkung. Feuerverzinken wird auch Stückverzinken, Vollbadverzinken, Tauchverzinken oder Schmelztauchverzinken bzw. Tauchfeuerverzinken genannt.

Das Feuerverzinken ist ein auf der Materialkunde beruhender Prozess, der zur Folge haben muss, dass der Stahl gegen Korrosion geschützt wird. Wird diese Schicht durchbrochen, tritt das Zink als Opferanode auf, so dass das Eisen vom Zink geschützt wird (auch als kathodischer Schutz bekannt). Beim Verzinken werden drei Legierungen gebildet, eine erste Eisen-Zink-, eine zweite Zink-Eisen- und eine dritte Zinklegierung. Zum Erhalten einer guten Haftung ist die Vorbehandlung von Stahl von entscheidender Bedeutung. Hierzu bedarf es der folgenden Prozessschritte: Entfetten, Spülen, Beizen, Spülen, Fluxen, Trocknen, Tauchen.

Die Überzugsdicke ist von der Stahlzusammensetzung, der Materialdicke und der Zeit im Zinkbad abhängig. In der Verzinkungsnorm NEN-EN-ISO 1461 werden die Mindestschichtdicken vorgeschrieben (wie in der folgenden Übersicht angegeben), genauso wie der Zinkabtrag pro Jahr, der von den Umgebungsfaktoren abhängig ist (siehe Tabelle „Korrosionsklassen“).

Die Zinkschicht bildet außerdem eine ausgezeichnete Haftschicht für weitere Nachbehandlungen wie das Bedecken mit Pulverbeschichtung und Farbschichten (besser bekannt als Duplexsystem).

Ein zusätzlicher Vorteil des Feuerverzinkens ist, dass entlang der Kanten und an Stellen, wo Gegenstände im Allgemeinen für Korrosion besonders empfindlich sind, die Zinkschicht wegen des Verhaltens der Flüssigkeit dicker ist.

Mindest-Zinkschichtdicken nach ISO 1461

- Mit Tauchverfahren

Materialdicke  $\geq 6$  mm = Mind. Zinkschichtdicke (Im Mittel) 85 $\mu$ m

Materialdicke  $\geq 3$  mm to  $< 6$  mm = Mind. Zinkschichtdicke (Im Mittel) 70 $\mu$ m

Materialdicke  $\geq 1,5$  mm to  $< 3$  mm = Mind. Zinkschichtdicke (Im Mittel) 55 $\mu$ m

Materialdicke  $< 1,5$  mm = Mind. Zinkschichtdicke (Im Mittel) 45 $\mu$ m

- Mit Trommelverfahren

Materialdicke  $\geq 3$  mm = Mind. Zinkschichtdicke (Im Mittel) 55 $\mu$ m

Materialdicke  $< 3$  mm = Mind. Zinkschichtdicke (Im Mittel) 45 $\mu$ m

Anwendung entsprechend der Korrosionsbeständigkeit:

**Korrosionsklassen nach EN ISO 12994**

| Korrosionskategorie | Atmosphärische Korrosion | Umgebung Innen   | Umgebung Aussen   | Oberflächenbehandlung   |
|---------------------|--------------------------|--|---|---|
| C1                  | < 0,1µm                  | Geheizte Gebäude mit neutralen Atmosphären: Büros, Läden, Schulen, hotels.   |   | Elektrolytische Verzinkung (EG)<br>EN ISO 2081  |
| C2                  | 0,1 - 0,7µm              | Ungeheizte Gebäude mit Kondensatbildung: Lager, Sporthallen.   | Ländlicher Raum, Atmosphäre mit geringer Verunreinigungen.  | Senzimir Verzinkung (PG)<br>EN 10327 – EN 10143   |
| C3                  | 0,7 - 2µm                | Produktionsräume mit hoher Luftfeuchtigkeit und leichter Luftverunreinigung infolge von industriellen Prozessen: Produktionshallen.        | Stadt- und Industrielatmosphäre, mässige Verunreinigungen. Küstenbereiche mit geringer Salsbelastung. | Tauchfeuerverzinkung (DG)<br>EN ISO 1461  |
| C4                  | 2 - 4µm                  | Produktionsräume mit hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Luftverunreinigung infolge von industriellen Prozessen: Chemieanlagen, Schwimmbäder. | Industrielle Bereiche und Küstenbereiche mit geringer Salzbelastung.                                  | Tauchfeuerverzinkung (DG)<br>EN ISO 1461<br>Pulverbeschichtung (DG)<br>EN ISO 12944                   |
| C5-I                | 4 - 8µm                  | Gebäude oder Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und mit starker Verunreinigung.  | Industrielle Bereiche mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre.                                   | Duplex (DU)<br>(Tauchfeuerverzinkung + Pulverbeschichtung)<br>Acier inoxydable<br>Edelstahl AISI 316L |
| C5-M                | 4 - 8µm                  | Produktionsräume mit hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Atmosphäre.  | Küsten- oder Offshorebereiche mit Salzbelastung und hoher luftfeuchtigkeit.                           | Duplex (DU)<br>(Tauchfeuerverzinkung + Pulverbeschichtung)  |

**Klassifizierung der Korrosionsfestigkeit nach IEC61537**

| Klasse | referenz-Werkstoff und Oberflächenbehandlung   |
|--------|--|
| 0(a)   | keine  |
| 1      | Elektrolytisch galvanisiert nis zu einer Mindestdicke von 5 µm   |
| 2      | Elektrolytisch galvanisiert nis zu einer Mindestdicke von 12 µm  |
| 3      | Vorgalvanisiert bis Grad 275 nach EN 10327 und EN 10326  |
| 4      | Vorgalvanisiert bis Grad 350 nach EN 10327 und EN 10326  |
| 5      | Endgalvanisiert auf eine Zinkbeschichtungsdicke von (minimum) 45 µm nach ISO 1461  |
| 6      | Endgalvanisiert auf eine Zinkbeschichtungsdicke von (minimum) 55 µm nach ISO 1461  |
| 7      | Endgalvanisiert auf eine Zinkbeschichtungsdicke von (minimum) 70 µm nach ISO 1461  |
| 8      | Endgalvanisiert auf eine Zinkbeschichtungsdicke von (minimum) 85 µm nach ISO 1461  |
| 9A     | Nichtrostender Stahl, hergestellt nach ASTM: A 240 / A 240M - 95a Bezeichnung S30400 oder EN 10088 Grad 1-4301 ohne eine Endbehandlung (b) |
| 9B     | Nichtrostender Stahl, hergestellt nach ASTM: A 240 / A 240M - 95a Bezeichnung S31603 oder EN 10088 Grad 1-4404 ohne eine Endbehandlung (b) |
| 9C     | Nichtrostender Stahl, hergestellt nach ASTM: A 240 / A 240M - 95a Bezeichnung S30400 oder EN 10088 Grad 1-4301 mit eine Endbehandlung (b)  |
| 9D     | Nichtrostender Stahl, hergestellt nach ASTM: A 240 / A 240M - 95a Bezeichnung S30400 oder EN 10088 Grad 1-4301 mit eine Endbehandlung (b)  |

(a) Für Werkstoffe, für die keine Korrosionsbeständigkeitsklassifizierung angegeben ist.

(b) Der Endbehandlungsprozess wird eingesetzt um den Schutz gegen Spaltsprungkorrosion und die Kontaminierung anderer Stahle zu verbessern.