

## Fiche technique


### CP-L-3-1 (Pièce de fixation)



| Exécution:  |        | Duplex       |              |               |            |           |       |                   |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------|-------------------|
| Produit     | Numéro | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Dim A (mm) | Fmax (kN) | Unité | Emballage (unité) |
| CP-L-3-1-DU | 19465  | 0            | 0            | 0             |            |           | ST    | 60                |

| Exécution:  |        | Galvanisé a chaud |              |               |            |           |       |                   |
|-------------|--------|-------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------|-------------------|
| Produit     | Numéro | Hauteur (mm)      | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Dim A (mm) | Fmax (kN) | Unité | Emballage (unité) |
| CP-L-3-1-DG | 19447  | 0                 | 0            | 0             |            |           | ST    | 60                |

Instruction de montage:




Charge pratique:

Standard: IEC61537

Charge max: -

Compatibilité:



#### Information supplémentaire:

Couplage avec: HB12

Liaison équipotentielle: IEC61537

Déclaration de conformité EC: EC directive 2014/35/EU (Low voltage) as modified by directive 93/68/EEC (CE marking)

#### DU

##### Revêtement Duplex DU (duplex coated)

Dans des applications où une résistance à la corrosion extrêmement élevée est exigée, par exemple la pétrochimie, les applications maritimes, nous conseillons toujours d'utiliser un revêtement duplex. Un revêtement duplex est composé d'une galvanisation à chaud, suivie par un revêtement de poudre (en une ou deux couches).

Les essais montrent que les pièces zinguées avec un revêtement de poudre (d'époxy) offrent une résistance à la corrosion jusqu'à 2,5 fois supérieure à la somme des durées de vie des deux systèmes séparément. Exemple: la durée de vie de la galvanisation à chaud est de 10 ans, celle du revêtement époxy 5 ans, et en combinant les deux on peut atteindre une durée de vie de 37 ans. Le surcoût d'un revêtement duplex se justifie donc en général aisément au regard du coût de l'entretien régulièrement répété pendant toutes ces années. (voir ci-dessous sous Galvanisation à chaud)

#### DG

Galvanisé à chaud (EN ISO 1461) DG (dipped-galvanised)

Des systèmes de chemins de câbles susceptibles d'être exposés à des conditions atmosphériques et/ou à des substances agressives (par exemple dans des applications pétrochimiques) subissent un traitement supplémentaire sous la forme d'une galvanisation à chaud. La galvanisation à chaud est également désignée par zingage à la pièce, zingage en bain fondu, galvanisation au trempé ou galvanisation par immersion à chaud. La galvanisation à chaud est un processus métallurgique dont le but est de protéger l'acier contre la corrosion. Si cette couche est rompue, le zinc fait alors office d'anode sacrificielle, de telle manière que le fer soit protégé par le zinc (effet connu également sous le nom de protection cathodique). Lors de la galvanisation, il se forme trois alliages: un premier: fer-zinc, un deuxième: zinc-fer et un troisième: zinc. Pour obtenir une bonne adhérence, le prétraitement de l'acier est extrêmement important, avec les étapes de dégraissage, rinçage, décapage, rinçage, fluxage, séchage et immersion. L'épaisseur de la couche dépend de la composition de l'acier, de l'épaisseur du matériau et de la durée d'immersion dans le bain de zinc. Dans la norme relative à la galvanisation NEN-EN-ISO 1461, on précise les épaisseurs de couche minimales (comme mentionné ci-dessous), ainsi que la perte de zinc par année, qui dépend des facteurs environnementaux.

La couche de zinc forme en outre une excellente couche d'accrochage pour d'autres revêtements tels que le revêtement par poudrage et des couches de peinture (mieux connu sous le nom de système duplex). Un avantage supplémentaire de la galvanisation à chaud est le fait que, le long des bords et aux points où des objets sont en général très sensibles à la corrosion, la couche de zinc est plus épaisse en raison du comportement du liquide.

Épaisseurs de couche de zinc minimales selon ISO 1461:

- Avec le procédé à la centrifugation

Épaisseur du matériau  $\geq 6$  mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 85 $\mu$ m

Épaisseur du matériau 3 mm - 6 mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 70 $\mu$ m

Épaisseur du matériau 1,5 mm - 3 mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 55 $\mu$ m

Épaisseur du matériau  $< 1,5$  mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 45 $\mu$ m

- Avec le procédé au tambour (petites pièces)

Épaisseur du matériau  $\geq 3$  mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 55 $\mu$ m

Épaisseur du matériau  $< 3$  mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 45 $\mu$ m

Application selon la résistance contre la corrosion:

#### Classes de corrosion selon EN ISO 12994

| Classe de corrosion | Corrosion Atmosphérique | Environnement intérieur                                                                                                                            | Air libre                                                                                                                            | Traitement de surface                                                            |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| C1                  | $< 0,1\mu\text{m}$      | Locaux chauffés avec atmosphère sèche: bureaux, écoles, magasins et hôtels.                                                                        |                                                                                                                                      | Galvanisation électrolytique selon EN ISO 2081                                   |
| C2                  | 0,1 - 0,7 $\mu\text{m}$ | Bâtiments non chauffés avec température et humidité de l'air variables: halls de sports, entrepôts, magasins.                                      | Environnement rural où une faible pollution est possible.                                                                            | Galvanisation Sendzimir selon EN 10327 – EN 10143                                |
| C3                  | 0,7 - 2 $\mu\text{m}$   | Locaux avec faible pollution de l'air et humidité de l'air modérée à cause de processus industriels: halles de production.                         | Environnements avec industrie légère et pollution de l'air modérée. Zones avec légères influences maritimes et zones résidentielles. | Galvanisation à chaud (Hot-dip) selon EN ISO 1461                                |
| C4                  | 2 - 4 $\mu\text{m}$     | Locaux avec forte pollution de l'air et humidité de l'air élevée à cause de processus industriels: industrie chimique, piscines, chantiers navals. | Zones industrielles et environnement maritime avec teneur en sel modérée.                                                            | Galvanisation à chaud (Hot-dip) selon EN ISO 1461<br>Poudrage selon EN ISO 12944 |
| C5-I                | 4 - 8 $\mu\text{m}$     | Bâtiments avec condensation permanente et forte pollution de l'air.                                                                                | Zones industrielles avec atmosphère agressive et humidité de l'air élevée.                                                           | Duplex (Galvanisation à chaud + poudrage)<br>Acier inoxydable<br>AISI 316L       |
| C5-M                | 4 - 8 $\mu\text{m}$     | Environnement maritime et offshore avec taux d'humidité élevé et haute teneur en sel.                                                              | Zones industrielles avec atmosphère agressive et humidité de l'air élevée.                                                           | Duplex (Galvanisation à chaud + poudrage)                                        |

**Classification pour la résistance contre la corrosion selon IEC61537**

| Classe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Référence – Matériau et finition                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aucun                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Revêtement électrolytique d'épaisseur minimale 5 µm                                                                                                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Revêtement électrolytique d'épaisseur minimale 12 µm                                                                                                                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prégalvanisé avec grade 275 de la EN 10327 et de la EN 10326                                                                                                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prégalvanisé avec grade 350 de la EN 10327 et de la EN 10326                                                                                                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Postgalvanisé avec un revêtement de zinc d'épaisseur moyenne (minimale) 45 µm selon l'ISO 1461 pour l'épaisseur de zinc uniquement                                                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Postgalvanisé avec un revêtement de zinc d'épaisseur moyenne (minimale) 55 µm selon l'ISO 1461 pour l'épaisseur de zinc uniquement                                                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Postgalvanisé avec un revêtement de zinc d'épaisseur moyenne (minimale) 70 µm selon l'ISO 1461 pour l'épaisseur de zinc uniquement                                                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Postgalvanisé avec un revêtement de zinc d'épaisseur moyenne (minimale) 85 µm selon l'ISO 1461 pour l'épaisseur de zinc uniquement (communément acier à forte teneur en silicone) |
| 9A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acier inoxydable fabriqué pour ASTM: A 240/A 240M – 95a désignation S30400 ou grade 1-4301 de la EN 10088 sans traitement postérieur (b)                                          |
| 9B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acier inoxydable fabriqué pour ASTM: A 240/A 240M – 95a désignation S31603 ou grade 1-4404 de la EN 10088 sans traitement postérieur (b)                                          |
| 9C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acier inoxydable fabriqué pour ASTM: A 240/A 240M – 95a désignation S30400 ou grade 1-4301 de la EN 10088 avec traitement postérieur (b)                                          |
| 9D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acier inoxydable fabriqué pour ASTM: A 240/A 240M – 95a désignation S31603 ou grade 1-4404 de la EN 10088 avec traitement postérieur (b)                                          |
| <p>(a) Pour les matériaux ne possédant pas de classification déclarée pour la résistance contre la corrosion.<br/>           (b) Le procédé de traitement postérieur est employé pour améliorer la protection contre la corrosion due à la présence de craquelures et contre la contamination par d'autres aciers.</p> |                                                                                                                                                                                   |